



# vestoja

## Silikat Innenfarbe

### Dispersionsbasis

**Eigenschaften:** hochdeckende, Silikatfarbe für innen nach DIN 18363. Hohe Wasserdampfdiffusion für mineralische Untergründe.

- **hochdiffusionsfähig**
- **hochdeckend**
- **für innen**
- **Deckvermögen: 2 / 7m<sup>2</sup>**
- **Nassabriebklasse: 3**

**Untergrund:** alle mineralischen Untergründe, die sauber, trocken und tragfähig sind. Saugende, kreidende und sandende Untergründe mit Silikat Grundfestiger LF vorbehandeln. Bei Neuputzen Wartezeit vor Beschichtung 4 Wochen. Flutieren und mit Wasser nachwaschen. Alte Kalk-, Mineral- und Silikatfarbenanstriche reinigen, wenn erforderlich entfernen. Schadhafte Putzstellen ausbessern und abbinden lassen. Nicht auf Dispersionsuntergründen verarbeiten.

**Verarbeitung:** streichen, rollen.

**Verbrauch:** ca. 130 – 160 ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glattem Untergrund. (Probeanstrich).

**10 Ltr.**



**Beschichtungsaufbau:** Grundbeschichtung mit ca. 5 - 10% Silikat Grundfestiger LF verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

**Abtönbarkeit:** mit geeigneten Silikat Abtönfarben.

**Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

**Verarbeitungstemperatur:** mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.  
**Lagerung:** kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01  
**EU-Grenzwert für dieses Produkt:** Kat. A/a : 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

**Inhaltsstoffe:** Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe)

**Sicherheitshinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Achtung:**  
Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

**Vestische Glas und Farben**

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop  
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525  
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de