



# vestoja

## SILIKON – PERL

## Fassadenfarbe

Lösemittel-  
frei

**Eigenschaften:** Silikon-Perl-Fassadenfarbe ergibt wasserabweisende (Lotuseffekt), diffusionsfähige, wetterbeständige Fassadenanstriche auf allen tragfähigen Untergründen. Sie entspricht in der Zusammensetzung der DIN 18363 und ist verarbeitungsfähig, leicht zu verarbeiten und vergilbungsfest. Algizid und fungizid eingestellt.

**Untergrund:** muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. mit Silikon-Grundfestiger LF vorbehandeln.

**Verarbeitung:** streichen, rollen.

**Beschichtungsaufbau:** Grundbeschichtung mit ca. 5% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung unverdünnt.

**Verbrauch:** ca. 180ml/m<sup>2</sup> pro Beschichtung auf glattem Untergrund. (Probeanstrich).

**Abtönbarkeit:** mit handelsüblichen Voll- und Abtönfarben.

**Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

10 Ltr.



**Verarbeitungstemperatur:** mind. +5°C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

**Lagerung:** kühl, aber frostfrei. **Produktcode:** M-DF01  
**EU-Grenzwert für dieses Produkt:** Kat. A/a : 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

**Inhaltsstoffe:** Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

**Sicherheitshinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Achtung:**  
Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Vestische Glas und Farben**

HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Im Fuhlenbrock 120 · 46242 Bottrop  
Telefon 0 20 41 / 55 90 53 · Fax 0 20 41 / 54525  
info@vestische-farben.de · www.vestische-farben.de